

Portes & Plinthes Impression Universelle



Impression mat velouté phase solvant
Intérieur et extérieur*



BENEFICE PRODUIT

- Recouvrable par des peintures glycérophthaliques et acrylique en phase aqueuse
- Universelle : boiseries et surface murales

SUPPORTS

- Boiseries
- Surfaces murales

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyester tissé

(*) Application extérieure sur bois uniquement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement	: 9-12 m ² /l
Séchage à 23°C et 50 % HR	: sec : 8 heures – Recouvrable : 24 heures
Dilution	: prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	: white spirit ou diluant synthétique.
Conservation du produit	: 2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures
Teinte	: blanc
Densité	: 1,42
Extrait sec en poids	: 77,5 ± 2 %
Extrait sec en volume	: 58,5 ± 3 %
Classification AFNOR	: Famille I classe 4a (AFNOR NF T 36-005).
COV	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l. Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV
Conformité aux spécifications	: <u>Étiquetage environnemental</u> : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Préparations de surface :

- Lessiver, rincer et laisser sécher. Elimination des parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Dépoussiérer et reboucher si besoin.

Précautions de mise en œuvre :

- Travailler sur des supports secs et sains.
- En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative
- En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative

Travaux neufs (supports neufs ou anciens non peints et absorbants)

1 couche de **PORTES & PLINTHES IMPRESSION UNIVERSELLE** puis :

- bois et dérivés (sauf Iroko, Teck, ...) intérieurs: 1 à 2 couches* **PORTES & PLINTHES SATIN**
- bois et dérivés (sauf Iroko, Teck, ...) extérieurs: 2 couches **BOIS SATIN**
- plâtre et dérivés, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau (intérieur) : 1 à 2 couches* **MURS & PLAFONDS MAT, SATIN** ou **VELOURS**

(*) le nombre de couche dépend de la teinte finale obtenue.

Travaux de rénovation (ancienne peinture adhérente)

- Retouches des éventuelles parties mises à nu à l'aide de **PORTES & PLINTHES IMPRESSION UNIVERSELLE**
- Choix de la finition selon le type de support (voir tableau ci-dessus)

SECURITE

Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 01 – Mars 2016