

Murs & Plafonds Mat

Finition mate phase aqueuse

Intérieur



BENEFICE PRODUIT

- Aspect mat profond
- Idéal pour les plafonds

SUPPORTS

- Murs et plafonds
- Plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit de ciment, béton, ancienne peinture en bon état bien adhérente

MATERIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 12-15 mm
- Pistolet et airless

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement	: 7 à 9 m ² /l
Séchage à 23°C et 50 % HR	: sec : 1 heure – Recouvrable : 12 heures
Dilution	: prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	: Eau immédiatement après emploi.
Conservation du produit	: 2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures
Teinte	: blanc
Densité	: 1,44
Extrait sec en poids	: 55 ± 2 %
Extrait sec en volume	: 34 ± 3 %
Brillant spéculaire	: 1,5 GU à 85°.
Résistance à l'abrasion humide	: Classe 2 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film ≥ 5 µm et < 20 µm après 200 frottements)
COV	: valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l de COV.
Classification AFNOR	: Famille I classe 7a2 (AFNOR NF T 36-005).
Conformité aux spécifications	: <u>Etiquetage environnemental</u> : A+ * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence NF DTU 59-1).

Préparations de surface :

- Sur ancienne peinture : poncer, épousseter, lessiver et rincer.
- Plâtre et dérivés, plaques de plâtre à épiderme cartonné, et toutes surfaces poreuses : brosser, égrener, épousseter, retouchage et enduisage éventuel.

Précautions de mise en œuvre :

- Travailler sur des supports secs
- En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative

Travaux neufs (supports neufs ou anciens non peints)

- 1 couche de **MURS & PLAFONDS IMPRESSION**
- 2 couches de **MURS & PLAFONDS MAT**

Travaux de rénovation (ancienne peinture adhérente)

- Retouches éventuelles des parties mises à nu à l'aide de **MURS & PLAFONDS IMPRESSION**
- 2 couches de **MURS & PLAFONDS MAT**

SECURITE

Voir la fiche de données de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de données de sécurité par internet www.quickfds.com (fournisseur Akzo Nobel – puis sélectionner Akzo Nobel Decorative Paints Deco France S.A.).

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 01 – Mars 2016