

724 LANKO EASYSCEL



LES + PRODUIT

- ▶ Sans malaxage
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Facile d'emploi : verser la poudre dans la réservation directement, sans mélange, et mouiller avec de l'eau
- ▶ Résistance permanente à l'humidité

DOSAGE EN EAU

- ▶ 2,5 litres par sac de 20 kg (12,5 %)

CONSUMMATION

- ▶ Environ 11 litres en place pour un sac de 20 kg (pour un volume d'eau de 2,5 l)

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 20 kg

CONSERVATION

- ▶ **12 mois** à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : PAREXGROUP SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Juillet 2020

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP SAS 19 place de la Résistance - CS 50053 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO



Flashez la vidéo !



DESCRIPTION

- Micro-béton constitué de liant hydraulique, de charges et d'additifs.

DOMAINES D'APPLICATION

- Scellement rapide d'éléments verticaux sans malaxage : de poteaux de clôture, signalétiques, mobiliers urbains, étendages, murets de clôture, pieux, pergolas, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- **Couleur** : gris
- **Aspect** : poudre
- **Granulométrie** : 0-10 mm
- **Début de durcissement** : environ 10 minutes à + 20°C

MISE EN ŒUVRE

- Creuser un trou de profondeur et de diamètre adaptés à la charge et dimension de l'élément à sceller.
- Le diamètre du trou devra être de 10 à 25 cm plus large que la section de l'élément à sceller.
- La profondeur du trou doit être au minimum de 30 cm. Elle doit dans tous les cas être au moins équivalente au diamètre du trou.

NOMBRE DE SACS DE 724 LANKO EASYSCEL*



Dosage / Rendement (voir tableau)

- **Petit scellement**
- 1 sac soit un trou d'environ 20 cm de côté et de profondeur 30 cm.
- **Scellement plus important**
- 4 sacs soit un trou d'environ 30 cm de côté et de profondeur 45 cm.

Dosage / Rendement (en nombre de sacs de 20 kg)

Diamètre de l'objet à sceller (cm)	5	8
Largeur du trou (cm) L	20	30
Profondeur du trou (cm) P		
30	1 sac	2 sacs
45	2 sacs	4 sacs
60	-	5 sacs

MISE EN ŒUVRE



- 1 Creuser le trou
- 2 Verser la poudre
- 3 Verser l'eau (mini. 2,5 l)

* A titre indicatif.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le **724 LANKO EASYSCEL** ne doit pas être utilisé dans le cas d'éléments structurels selon la norme EN206-1.
- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 heures.
- Éviter un séchage trop rapide en protégeant la surface exposée au soleil.
- L'ajout de liant hydraulique ou d'adjuvant est interdit.
- Ne peut pas être appliqué sur surface verticale.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.