

FONDA NOIR PÂTE K210

ENDUIT BITUMINEUX



PRÊT À L'EMPLOI

- **Épais**
- **Imperméabilisation des fondations**
- **Collage d'isolant**
- **Excellente adhérence sur les matériaux courants même humides**



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

0,5 kg/m² et par couche
1,5 kg/m² en collage d'isolant

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnements

Bidon de 20 kg - Palette de 48 bidons
Seau de 5 kg - Carton de 4-seaux

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte noire

Composition : bitume en émulsion, agents rhéologiques

Densité : 1

Extrait sec : 52 %

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Protection et imperméabilisation de fondations, cuves et fosses à lisier.
- ITE en soubassement (collage de panneaux isolants en laine de verre, laine de roche, polystyrène expansé, etc.).
- Écran pare-vapeur des chambres frigorifiques.

Supports admis

- **En imperméabilisation :**
Béton banché, éléments préfabriqués.
Maçonnerie enduite au mortier de ciment.
- **Autres usages :**
Métal.
Bois.
Verre.

Support exclu

- Maçonnerie non enduite.

Usages exclus

- Réalisation d'étanchéité horizontale.
- En prévention de la fissuration "à venir" du support.
- En collage d'isolant en polystyrène extrudé.

MISE EN ŒUVRE

Document de référence

- Cahier des charges de mise en œuvre - Isolation thermique par l'extérieur en parties enterrées.
- DTU 20.1 "Ouvrages en maçonnerie de petits éléments".

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gel ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Sur maçonnerie brute, appliquer un enduit à base de ciment.
- Les enduits et bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours.

Préparation du produit

Brasser à la truelle.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Délai entre passes	12 à 24 h
Délai avant remblaiement	3 à 5 jours

- **Protection et imperméabilisation :**
Appliquer à la brosse ou à la taloche.
Laisser sécher 12 à 24 h puis appliquer la 2^{ème} couche.
En cas de supports très poreux, diluer la 1^{ère} couche avec 10 % d'eau.
Protéger l'enduit frais de la pluie pendant 24 h.
- **Collage d'isolant :**
Appliquer à la truelle par plots ou par bandes sur l'envers de l'isolant.
Positionner l'isolant sur le support et attendre 24 h avant toute sollicitation.
- Par temps froid, coller en plein et diluer avec de l'eau à hauteur de 10 %.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.