

TX204

Traitement BOIS AUTOCLAVES

EXTERIEUR



- UNIFORMISE LA TEINTE
- RENFORCE LE TRAITEMENT DES COUPES
- INSECTICIDE-FONGICIDE ANTI-POURRITURE

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi / Viscosité : liquide

Odeur : sans odeur gênante à l'application et après séchage

Aspect : produit liquide teinté Vert ou Brun

Composition :

Insecticide : Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) : 0,17% (m/m)

Fongicide : Propiconazole (CAS 60207-90-1) : 0,13% (m/m)

Tébuconazole (CAS 107534-96-3) : 0,14% (m/m)

ME-Micro-Emulsion

Matériel d'application :

pistolet, badigeonnage

Consommation :

En préventif, sur support sain : **5 m²/L** en 2 couches

En curatif, sur support attaqué : **3m²/L**, en 3 couches

Séchage :

(20°C-HR : 65%)

Recouvrable par une finition : 24 h.

Nettoyage du matériel : eau

CONSEIL PRO :

Avant le traitement, utiliser une brosse plastique dure pour enlever toutes les remontées blanchâtres de sel. Insister fortement sur les zones des coupes ou entailles.

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art. Indique que ce produit a été testé conformément au règlement produit BIOCIDÉ (UE) N° 528/2012 en vigueur. Le produit TX204 a passé les tests d'efficacité préventive selon les recommandations de la norme EN 599-1. Le produit TX204 a passé les tests d'efficacité curative selon les recommandations de la norme EN 14128.*

FONCTIONS

TRAITEMENT des bois, spécialement étudié pour une ré-imprégnation des bois extérieurs traités autoclave, après coupes, entailles... (barrières, claustras, caillebotis, bardages, façades et terrasses). Insecticide et fongicide puissant, il agit contre tous les champignons de pourriture, de bleuissement et les insectes.

Ce traitement TX204 n'est pas adapté pour le traitement des bois en contact avec le sol ni en rétention d'eau.

Sa formule agit en profondeur sur toutes les essences de bois résineuses ou feuillus en préventif ou curatif. De teinte Vert autoclave ou Brun, il traite et redonne leur couleur aux bois autoclavés coupés.

Sans odeur gênante, non gras, il est compatible avec tous types de finitions : lasures, saturateurs, peintures...

TP8-Protection contre les insectes à larves xylophages et les termites.

TP8-Protection contre la pourriture cubique et fibreuse.

La technologie OLEO+, basée sur une microémulsion de principes actifs dans l'huile de lin, permet une excellente pénétration à l'intérieur du bois. La fonction traitante des insecticides et/ou fongicides est encore plus efficace et sans cosolvants ajoutés.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

Prêt à l'emploi, bien agiter le bidon avant utilisation.

• SUR BOIS NEUFS OU SAINS (EN PREVENTIF)

Appliquer par badigeonnage ou pulvérisation en 2 couches sur bois sains, propres, dépoussiérés et finis d'usinage en insistant sur les entailles et les recoupes.

Avant d'appliquer une finition, prévoir un léger égrenage s'il y a résurgence de sel du traitement autoclave.

• SUR BOIS ANCIENS

Si les bois sont atteints : éliminer toutes les parties vermoulues, renforcer ou remplacer les éléments affaiblis. Brosser ou poncer légèrement les bois, puis dépoussiérer. Procéder ensuite comme pour les bois neufs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 25°. Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit .