

CERMIJOINT SOUPLE


MORTIER DE JOINT LARGE POUR SUPPORTS DEFORMABLES - 3 À 10 MM.



Résiste à l'humidité



3 à 10 mm



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



Ivoire



Beige



Brun taupe



Chocolat



Café



Noir



Blanc



Gris clair



Ardoise



Gris argent



Gris



Gris moyen

Coloris indicatifs. Se reporter au nuancier CERMIX.



DESCRIPTION

Joint bas module adapté aux supports déformables : plaquettes de terre-cuite, plancher bois, sols chauffants et façade.

AVANTAGES

- Absorbe les contraintes mécaniques.
- Permet de s'affranchir des joints de fractionnement en façade.
- Résiste aux agressions climatiques, d'humidité, de gel et de fort ensoleillement.

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Joint bas module pour façade, plancher chauffant, plancher bois
- Tous types de revêtements

MURS ET SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès étiré, terre cuite, brique, pierre naturelle de toute nature dont roche marbrière, dalles reconstituées à base de liants organiques.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Température de mise en œuvre



6,5L pour 25kg



Durée pratique d'utilisation 1h30



Délai de mise en circulation 24h

ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

L'état de surface de certains revêtements céramiques peuvent rendre difficile le nettoyage après la réalisation des joints (tels que les grès cérame polis, les carreaux ciment, les pierres naturelles...). Un essai au préalable de nettoyage du carreau s'avère alors nécessaire afin de limiter le risque de tachage et d'éviter le dénuancement du joint par un lavage en excès d'eau et d'appréhender si un traitement du revêtement avec un produit bouche pore est nécessaire.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Seau-doseur, seau-mélangeur (auge), malaxeur à vitesse lente (< 500 tours/min), kitajoint

PRÉPARATION DU SUPPORT

Intervenir au minimum 24h après la pose et après séchage de la colle. S'assurer que les joints sont exempts de tout corps étranger et présentent une profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et régularités de coloris (reflux de colle à éliminer).

Protéger au préalable les appareils sanitaires type acrylique, profilés PVC et autres éléments décoratifs.

Humidifier au préalable, notamment par temps chaud, les briques ou les carreaux non émaillés, pour faciliter le nettoyage ultérieur.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le taux de gâchage est de 26%, soit :

- 6.5L d'eau claire pour 25 kg de poudre,
- 2.6L pour 10kg
- 1.3L pour 5kg

Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 10 min.

APPLICATION

Faire pénétrer la pâte à l'aide d'une raclette en caoutchouc par passes croisées en diagonale des joints et en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur.

Après remplissage, retirer l'excédent.

Nettoyer la surface et lisser le joint à l'aide de l'éponge légèrement humide dès raffermissement du CERMIJOINT SOUPLE, sans le délayer.

Ne pas laisser durcir le mortier sur les carreaux

NB Dans les cas de rejointoiement des plaquettes en terre cuite, il est possible d'appliquer au fer à lisser. Le mortier est alors gâché à consistance.

CONDITIONS D'APPLICATION

S'assurer des conditions hors d'eau / hors d'air et de l'absence d'ensoleillement direct

Pour les applications extérieures, les conditions météo doivent être surveillées min 24h avant, pendant et min 24h après la pose, pour mettre l'ouvrage frais à l'abri du vent, de la pluie et du gel.

Températures d'application : 5 à 35°C

Durée pratique d'utilisation : 1h30.

Délais d'attente avant circulation piétonne : 24h

Valeurs obtenues à 23°C et 50% HR au laboratoire. L'ouvrabilité du produit et les délais de séchage sont plus courts par températures chaudes et plus longs par températures basses.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après application et avant le durcissement du produit.

REMARQUES

Il est important de respecter les quantités d'eau prescrites afin d'obtenir les performances optimales du produit (nuance du coloris, dureté du joint, limite le risque d'efflorescence).

Ne pas tenter de ramollir le mortier, ni en le rebattant, ni par adjonction d'eau, ni par mélange avec du mortier frais.

Le produit ne doit être gâché qu'avec de l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Liants hydrauliques, charges siliceuses ou silico-calcaire, adjuvants assurant plasticité et hydrofugation, colorants minéraux.


CONSUMMATION

Exemples de consommations indicatives, en kg/m²

	Épaisseur du carreau (mm)	Joint 3mm	Joint 5mm	Joint 10mm
plaquette terre cuite lisses 220x54 cm	17			6,5
carreau 20x20 cm	7	0,357	0,595	1,19
	10	0,51	0,85	1,7
carreau 30x30 cm	7	0,238	0,397	0,793
	10	0,34	0,567	1,133
carreau 45x45 cm	7	0,159	0,264	0,529
	10	0,227	0,378	0,756
carreau 60x60 cm	7	0,119	0,198	0,397
	10	0,17	0,283	0,567

$$e \times p \times \left[\frac{L + l}{l \times L} \right] \times 0,17$$

(en mm) (en cm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

densité : 1.7

Module d'élasticité dynamique : < 8000 MPa

Ce bas module d'élasticité, permet à CERMIJOINT SOUPLE d'absorber les contraintes mécaniques dans le plan du revêtement (ex : variations hygrothermiques dimensionnelles), et lui confère des caractéristiques de dureté différentes des mortiers classiques.

Cette valeur est certifiée par les laboratoires CSTB : PV d'essai n° LR 30-014

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

EN 13888, NF DTU 52.2 et les amendements et les CPT en vigueur

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg, 48 sacs par palette

Sac de 10 kg, 112 sacs par palette

Sac de 5 kg, 120 sacs par palette

STOCKAGE & CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au **0 810 108 108** Service 0,06 € / min + prix appel

CERMIX

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com