

<b>Artikel-Nr. / item no. / article no.:</b>		<b>Bezeichnung / description / description:</b>		<b>Herstellmaß / production size / cote de fabrication (mm):</b>	
<b>41404H-73</b>		5x5x0,65 Fresh medium grey-mix R10/B		<b>47x47x6,5</b>	
		5x5x0,65 Fresh medium grey-mix R10/B			
		5x5x0,65 Fresh mél. gris moyen R10/B			
<b>Serie / series / série:</b>		Fresh		<b>Zusätzliche Informationen / additional information / des informations supplémentaires:</b>	
<b>Typ / type / type:</b>		Steinzeug / stoneware / grés cèrame			
<b>Formgebung / shaping / façonnement:</b>		trockengepresst / dry pressed / pressé à sec			
<b>Hytect-Veredelung / -coating / -finition:</b>		ja / yes / oui			
<b>PT-Veredelung / -coating / -finition:</b>		nein / no / non			
<b>Rektifizierung / rectification / rectification:</b>		nein / no / non			
<b>Oberfläche / surface / surface:</b>		glasiert / glazed / émaillé trittsicher / slip-resistant / antidérapant			
<b>D</b>	<b>Materialeigenschaften</b>	Geforderter Wert nach	Prüfnorm	Prüfergebnis	
<b>GB</b>	<b>Technical datas</b>	Value required by product	Test standards	Reached values	
<b>F</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	Valeur exigée par la norme	Nomes d'essai	Valeur réelle	
		<b>007 Blb N &lt; 7 cm</b>			
		<b>DIN EN 14411</b>	<b>DIN EN ISO</b>		
<b>A) Maße und Oberflächenbeschaffenheit / dimensions and surfaces / dimension et aspect de surfaces</b>					
<b>A.1</b>	<b>Länge und Breite (e) / length and width / longueur et largeur</b>	± 0,5 mm	10545-2	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>A.2</b>	<b>Dicke / thickness / épaisseur</b>	± 0,5 mm	10545-2	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>A.3</b>	<b>Geradheit der Seiten straightness of sides / rectitude des côtés</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-2	nicht erforderlich / not necessary / pas nécessaire	
<b>A.4</b>	<b>Rechtwinkligkeit / rectangularity / angularité</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-2	nicht erforderlich / not necessary / pas nécessaire	
<b>A.5</b>	<b>Ebenflächigkeit / flatness / planéité</b>				
a)	<b>Mittelpunktwölbung / curvature at centre / bombement au centre</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-2	nicht erforderlich / not necessary / pas nécessaire	
b)	<b>Kantenwölbung / curvature at the edges / bombement aux bords</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-2	nicht erforderlich / not necessary / pas nécessaire	
c)	<b>Windschiefe / skewness / gauchissement</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-2	nicht erforderlich / not necessary / pas nécessaire	
<b>A.6</b>	<b>Oberfläche mängelfrei / surface without defects / non-défectuosité de la surface</b>	min. 95 %	10545-2	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>B) Physikalische Eigenschaften / physical properties / propriétés physiques</b>					
<b>B.1</b>	<b>Wasseraufnahme / water absorption / absorption d'eau</b>	0,5 % < Eb <= 3 % / max. Einzelwert 3,3 %	10545-3	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>B.2</b>	<b>Bruchlast / breaking strength / résistance à la rupture</b>	Dicke < 7,5 mm: min. 700 N Dicke >= 7,5 mm: min. 1 100 N	10545-4	nicht messbar / not measurable / pas mesurable	
<b>B.3</b>	<b>Biegefestigkeit / modulus of rupture / résistance à la flexion</b>	Mittlerer Mindestwert 30 N/mm <sup>2</sup> Mindesteinzelwert 27 N/mm <sup>2</sup>	10545-4	nicht messbar / not measurable / pas mesurable	
<b>B.4</b>	<b>Widerstand gegen Verschleiß / resistance to abrasion / résistance a l'abrasion</b>				
a)	<b>Tiefenverschleiß / deep abrasion / l'usure en profondeur</b>	max. 175 mm <sup>3</sup>	10545-6	nicht relevant / not applicable / pas valable	
b)	<b>Oberflächenverschleiß / surface abrasion / l'usure des surfaces</b>	Verschleißklasse / wear class / groupe d'usure 0-5	10545-7	Klasse 4 / class 4 / classe 4	
<b>B.5</b>	<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / linear thermal expansion coefficient / coefficient de dilatation thermique</b>				
	<b>von Umgebungstemperatur auf 100°C / from ambient temperature to 100°C / de la température ambiante à 100°C</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-8	Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>B.6</b>	<b>Temperaturwechselbeständigkeit / thermal shock resistance / résistance aux chocs thermiques</b>	Bestanden nach / passed according to / composé selon la	10545-9	Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>B.7</b>	<b>Widerstand gegen Glasurrisse / resistance to glaze cracking / résistance de l'email au tressailage</b>	Bestanden nach / passed according to / composé selon la	10545-11	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>B.8</b>	<b>Frostbeständigkeit / resistance to frost / résistance au gel</b>	Bestanden nach / passed according to / composé selon la	10545-12	erfüllt / fulfilled / satisfait	
<b>B.11</b>	<b>Feuchtigkeitsdehnung / moisture expansion / l'expansion de l'humidité</b>	ohne Prüfung / without test / sans test	10545-10	Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>B.13</b>	<b>Schlagfestigkeit / resistance to shock / résistance aux chocs</b>	Angegebener Wert / specified value / valeur déclarée	10545-5	Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	

<b>Artikel-Nr.:</b> / item no.: / article no.:		<b>Bezeichnung</b> / description / description:		<b>Herstellmaß</b> / production size / cote de fabrication (mm):	
<b>41404H-73</b>		5x5x0,65 Fresh medium grey-mix R10/B		<b>47x47x6,5</b>	
		5x5x0,65 Fresh medium grey-mix R10/B			
		5x5x0,65 Fresh mél. gris moyen R10/B			
<b>Serie</b> / series / série:		Fresh		<b>Zusätzliche Informationen</b> / additional information / des informations supplémentaires:	
<b>Typ</b> / type / type:		Steinzeug / stoneware / grés cèrame			
<b>Formgebung</b> / shaping / façonnement:		trockengepresst / dry pressed / pressé à sec			
<b>Hytect-Veredelung</b> / -coating / -finition:		ja / yes / oui			
<b>PT-Veredelung</b> / -coating / -finition:		nein / no / non			
<b>Rektifizierung</b> / rectification / rectification:		nein / no / non			
<b>Oberfläche</b> / surface / surface:		glasiert / glazed / émaillé			
		trittsicher / slip-resistant / antidérapant			
<b>D Materialeigenschaften</b> <b>GB Technical datas</b> <b>F Caractéristiques techniques</b>		Geforderter Wert nach Value required by product Valeur exigée par la norme <b>007 Blb N &lt; 7 cm</b> <b>DIN EN 14411</b>		Prüfnorm Test standards Nomes d'essai <b>DIN EN ISO</b>	
				Prüfergebnis Reached values Valeur réelle	
<b>C) Chemische Eigenschaften / chemical properties / propriétés chimiques</b>					
<b>C.1 Beständigkeit gegen Fleckenbildner</b> / resistance to stains / résistance aux taches					
<b>a) glasiert GL</b> / glazed / émaillé		min. Klasse / at least class / au moins la classe 3		10545-14	
				Klasse 5 / class 5 / classe 5	
<b>b) unglasiert UGL</b> / unglazed / non émaillé		Angebener Wert / specified value / valeur déclarée		10545-14	
				nicht relevant / not applicable / pas valable	
<b>C.2 Beständigkeit gegen Chemikalien:</b> / resistance to chemicals: / résistance aux produits chimiques					
<b>a) Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration</b> / resistance to acids and alkalis with low concentration / résistance aux acides et lessives faible concentration		Angebener Wert / specified value / valeur déclarée		10545-13	
				LA	
<b>b) Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration</b> / resistance to acids and alkalis with high concentration / résistance aux acides et lessives concentration élevée		Angebener Wert / specified value / valeur déclarée		10545-13	
				Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>c) Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze</b> / resistance to household chemicals and bath water additives / résistance aux produits chimiques de ménage et aux produits pour le bain		min. Klasse / at least class / au moins la classe B		10545-13	
				A	
<b>C.3 Freisetzung gefährlicher Stoffe / release of dangerous substances / dégagement de substances dangereuses</b>					
<b>a) Cadmium</b> / cadmium / cadmium (mg/dm <sup>2</sup> )		Angebener Wert / specified value / valeur déclarée		10545-15	
				Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>b) Blei</b> / lead / plomb (mg/dm <sup>2</sup> )		Angebener Wert / specified value / valeur déclarée		10545-15	
				Prüfverfahren vorhanden / test methods available / méthodes d'essai disponibles	
<b>D) Trittsicherheit / slip resistance / antidérapance</b>					
<b>D.1 Gewerbebereich</b> / industrial areas / secteur professionne		Gruppen / groups / groupes R9-13 / V4-10		DIN 51130	
				R10	
<b>D.2 Barfußbereich</b> / barefoot areas / zones pieds nus		Gruppen / groups / groupes A/B/C		DIN 51097	
				B	
<b>E) Sonstige Prüfungen / other tests / autres tests</b>					