

Easycryl – Additif peinture



Propriétés :

L'additif Easycryl Onyx augmente le pouvoir mouillant des peintures en phase aqueuse (acryliques, vinyliques, alkydes, peintures décoratives) et améliore ainsi leur rendement avec une meilleure glisse pour les applications au pinceau ou au rouleau. Ralentit le séchage des peintures acryliques, y compris par temps sec et chaud, permettant alors de réaliser des grandes surfaces en évitant les reprises et les surépaisseurs. Pour les applications au pistolet, le produit agit comme un lubrifiant qui évite les accumulations de peinture dans le pistolet et diminue le phénomène de brouillard et de projections irrégulières.

N'altère pas les teintes de la peinture.

Efficace aussi bien pour les applications en intérieur qu'en extérieur.

Non inflammable.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : blanc
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 1,050 +/- 0,020
- pH (20°C) : neutre
- Viscosité (20°C) : > 300 mPa.s
- Teneur en COV : 0,1%

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C17050106	3183940302087	6x1L	126 cartons

Mode d'emploi :

Bien agiter avant utilisation.

Dosage préconisé : entre 5 et 15%.

Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec la peinture.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Tenir hors de portée des enfants.

Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.

FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/genocod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.

Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.