

Fiche Technique :

BLANC XL

Acryl Mat

INTERIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description : Peinture en finition intérieure en phase aqueuse, d'aspect mat, aux copolymères acryliques pour murs et plafonds.

Propriétés :

- Murs et plafonds
- Pièces sèches
- Opacifiant
- Blancheur
- Garnissant

Destination :

- Peinture murs et plafonds
- Pièces sèches

Préparation :

Préparation des fonds en conformité avec le DTU-59.1

Conseils d'utilisation :

- Bien mélanger le produit avant application.

Mode d'emploi :

Nature des différents supports et revêtements	préparation du support	impression	Finition Blanc XL "Acryl Mat"
peintures et revêtements	- Retirer les parties non adhérentes, lessiver et rincer le support. - Poncer, épousseter et mater les anciennes peintures brillantes ou satinée	sur les reprises d'enduit : Appliquer localement Blanc XL "Sous couche Plaque de Plâtre"	2 couches croisées
reprises d'enduits, plâtres sains, carreaux de plâtre, enduits et dérivés	Brosser, poncer, épousseter	Appliquer Blanc XL "Sous couche Plaque de Plâtre"	2 couches croisées
plaques de plâtre hydrofuges, carreaux de plâtres hydrofuges	Brosser, poncer, épousseter	Appliquer Direct XL "Impress Glycéro"	2 couches croisées
fonds absorbants ou mal fixés	Brosser, poncer, épousseter	Appliquer Direct XL "Impress Glycéro"	2 couches croisées
bois et dérivés nus (sauf bois à comportement singulier)	Brosser, poncer, épousseter, dégraisser avec un diluant adapté et laisser sécher.	Appliquer Direct XL "Impress Glycéro" dilué à 5-10% afin de réguler l'absorption	2 couches croisées
métaux ferreux nus	- Brosser, poncer, épousseter - Eliminer la rouille si nécessaire.	Appliquer un primaire pour métaux ferreux.	2 couches croisées
toiles de verre, papiers à peindre non plastifiés	Effectuer un essai préalable pour vérifier l'adhérence du revêtement	Appliquer 1 couche de peinture en phase aqueuse	1 à 2 couches croisées

Matériel d'application :

- Utiliser un rouleau spécial acrylique, une brosse ou un pistolet.

Nettoyage des outils : Eau**Caractéristiques :**

Conditionnement	4L et 10L
Teintes disponibles	Blanc teintable
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	9 à 11 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure Sec recouvrable : 4 heures
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Aspect du film	Poché mat
Dilution éventuelle	Eau
Densité	1,5 kg/l
Brillant spéculaire	5 sous 60°, Mat Velours
Conservation	12 mois en emballage d'origine, non ouvert Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

Précautions d'emploi :

- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Mise à jour : Novembre 2014
Annule et remplace toute fiche antérieure

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.64.20 – Fax : 01.41.27.64.21- RCS Nanterre B 592 028 294 –
www.tollens.com