



INDIPLATRE PARISIEN

PLÂTRE DE PARIS

DOMAINE D'UTILISATION

DESTINATION :

INDIPLATRE PARISIEN répond à tous les usages courants du bâtiment.

DOMAINE D'APPLICATION :

Travaux de moulage, staff (moulures, corniches).
Sculpture décoration.
Montage des manteaux et hottes de cheminées.
Fabrication de colles et d'enduits.

CARACTÉRISTIQUES

IDENTIFICATION :

Composition : plâtre naturel, très blanc, semi-hydrate bêta et finement broyé obtenu à partir d'un gypse trié et sélectionné de la région parisienne.

Aspect : poudre de couleur très blanche.
pH neutre.

DEGRÉ DE PURETÉ : teneur en $SO_3 > 45 \%$.

DENSITÉ APPARENTE : environ 0,600 kg/litre.

GRANULOMÉTRIE : 160 microns.

SURFACE SPÉCIFIQUE BLAINE : environ 3000 cm²/g.

TEMPS D'EMPLOI : environ 10 à 20 minutes.

TEMPS DE PRISE VICAT : début : 10 à 20 mn,
fin : 30 à 40 mn.

PRODUIT SEC :

Résistance à la flexion : env. 4,5 Mpa.

Résistance à la compression : env. 12 Mpa.

Dureté superficielle :

2 heures après la fin de prise $> 4,0 \text{ N/mm}^2$.

Maintenu après 7 jours puis séché $> 10,0 \text{ N/mm}^2$.

CONSOMMATION : En fonction de l'utilisation.

TEMPÉRATURE D'EMPLOI : entre + 5°C et + 30°C.

CONSERVATION :

9 mois en emballage d'origine, fermé, à compter de la date indiqué sur le flanc du sac. Stockage à l'abri de l'humidité et sans contact direct avec le sol.

CONDITIONNEMENT :

Sacs 2 plis doublés polyéthylène de 5 kg.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les fonds doivent être durs, sains, secs, propres et dépoussiérés.
- Pour les réfections sur des supports poudreux (vieux plâtres, enduits bâtards, béton), il est recommandé d'appliquer un fixateur de fond afin de durcir le support.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

GACHAGE A SATURATION : environ 145 g de plâtre pour 100 g d'eau.

Utiliser un récipient propre. Verser progressivement la poudre dans l'eau, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène plus ou moins épaisse en fonction de l'utilisation.

Gâcher pendant 2 à 3 minutes.

Le temps de prise étant très court, ne pas mélanger de grosses quantités de poudre.

Une fois durci, il est possible de ciseler le plâtre.

APPLICATION :

- INDIPLATRE PARISIEN se met en place avec couteau, platoir, lisseuse, etc. suivant les travaux à effectuer.

NETTOYAGE DES OUTILS :

A l'eau immédiatement après emploi.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES :

Produit issu de fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée, conforme aux normes AFNOR NF EN 13815 pour les éléments de staff, plaques, éléments de décoration et NF B12-302 plâtres pour staff.