



Impression universelle aux résines alkydes en phase solvant

ASPECT TENDU
REGULE L'ABSORPTION DU SUPPORT
PENETRANTE
MICROPOREUSE
RENDEMENT ELEVE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Définition :** Peinture pour couche d'impression et d'accrochage à base de résine alkyde-uréthane en phase solvant idéale pour les finitions laquées.
- **Conditionnement :** Fût de 15 L - Pot de 4 L.
- **Teintes :** Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

- **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.
- **Emplacement :** A l'intérieur ou à l'extérieur sur boiseries.
- **Destination :** Murs et plafonds intérieurs. Menuiseries en intérieur et/ou en extérieur (portes et fenêtres).

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

En intérieur :

- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
Enduits de préparation des supports.
Subjectiles bois et dérivés.
Anciennes peintures, lasures ou vernis compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Grès, marbre, bois mélaminés, bois vernis, verre. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

En extérieur :

- Subjectiles en bois massif.
- Anciennes peintures, lasures ou vernis compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Recommandations pratiques :

Plus le support est absorbant et plus la dilution sera importante, notamment pour les supports en enduits de plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) qui nécessiteront une dilution de 5 % de white-spirit.

En intérieur :

ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.
ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 12 % d'eau en masse.

En extérieur :

ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%.
ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'eau en masse.

Nettoyage et préparation des fonds :

Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par ponçage, décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement.

Lessivage, rinçage à l'eau, brossage, égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables :

Consolider les fonds avant impression avec le durcisseur incolore IMPERPRIM E ou S 80 dilué (cf. fiches descriptives).

Matériel :

- Brosse soies.
- Rouleau antigoutte 9 à 12 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 « mesh » / maille.

Dilution :

Au white-spirit.

- Brosse et rouleau : 0 à 5 %.
- Pistolet : 5 %.

Rendement superficiel spécifique :

13 à 15 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

Temps de séchage :

- Sec en surface : 6 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

Nettoyage du matériel :

Au white-spirit, immédiatement après usage.

TOPIMPRIM

Impression universelle aux résines alkydes en phase solvant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Durcissante.
 - Pénétrante, régulatrice d'absorption.
 - Hydrofuge.
 - Neutralisante.
 - Isolante.
 - Isolant des taches.

Utilisable aussi en couche primaire d'accrochage sur des subjectiles fermés (vernis, lasures) en bon état de conservation et parfaitement adhérent au support.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 4a.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- Mat.
- Tendue.

Masse volumique :

1,43 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 74,5 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 54,9 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

35 °C.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Produit inflammable :

Etiquetage spécifique.

Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE ci-dessous : DoP/FDES/ FDS spécifiques du produit et du revêtement à exécuter (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires déclarées du revêtement auquel il est incorporé sont déposées sur la base INIES/CSTB – en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

Fiche de données de sécurité : TOPIMPRIM. Celle-ci est accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Emissions dans l'air en intérieur :

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement C.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit, (Cat. A/g) : 350 g/l. Ce produit contient max 349 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi : Cf. QR CODE ci-dessous.

Supports spécifiques non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie, entretien, stockage, déchets : Cf. QR CODE ci-dessous.

TOPIMPRIM pour PPB/PSI
JEFCO 105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE
NF EN 927-1 Produits et systèmes de peinture pour le bois en extérieur
Cf. QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr .

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.