



## Description Produit

- Dimensions 1285 L x 186 LA x 7 H
- Emballage Boîte: 9 lames - 2.15 m<sup>2</sup> (14.4 kg)
- Densité (moyenne) Palette : 56 Boîtes - 120.46 m<sup>2</sup> (830 kg)
- Composition 900 kg/m<sup>3</sup>
- Parendement Papier imprégné avec résine mélamine
- Âme Panneau de fibres de haute densité hydrofuge, HDF
- Contreparement Papier imprégné avec résine mélamine
- Caractéristiques Matlook
- Installation Best Loc: système de pose sans colle. Produit sous licence de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd et Faus Group Inc
- Installation d'instruction Consultez notice de pose ou [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

## Exigences

- Exigences générales selon EN13329
- Exigences de classification classe 23/32

Caractéristiques	Méthode	Exigence
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Résistance aux chocs	EN13329	IC2
Gonflement en épaisseur	EN13329	≤ 15%
Résistance aux taches	EN438	5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre

## Classification CE selon EN14041

- Résistance au feu C<sub>fl</sub>-S1
- Formaldéhyde E1
- Résistance au glissement DS

## Autre données techniques

- Gestion durable de la forêt: PEFC certifié
- Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils: A+
- CARB: Phase II
- Chauffage au sol: pour les instructions d'installation spécifiques, consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)
- Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Endurance: 0,09 m<sup>2</sup> K/W

## Garantie et entretien

- Garantie résidentielle A vie
- Garantie commerciale 5 années
- Conditions de garantie consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)
- Entretien en utilisation consultez [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

