



Description Produit

- Dimensions 2033 L x 240 LA x 9 H
- Emballage Boîte: 5 lames - 2.44 m² (20.6 kg)
Palette : 54 Boîtes - 131.74 m² (1157 kg)
- Densité (moyenne) 900 kg/m³
- Composition
 - > Parement Papier imprégné avec résine mélamine
 - > Âme Panneau de fibres de haute densité hydrofuge, HDF
 - > Contreparement Papier imprégné avec résine mélamine
- Caractéristiques 4 chanfreins, Woodstructure+, Matlook
- Installation Best Loc X-Treme: système de pose sans colle, avec un insert côté court. Produit sous licence de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd et Faus Groupe Inc.
- Installation d'instruction Consultez notice de pose ou www.berryalloc.com

Exigences

- Exigences générales selon EN13329
- Exigences de classification classe 23/32

Caractéristiques	Méthode	Exigence
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP ₂ 4000)
Résistance aux chocs	EN13329	IC2
Gonflement en épaisseur	EN13329	≤ 18%
Résistance aux taches	EN438	5 (groupes 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre

Classification CE selon EN14041

- Résistance au feu C_{fl}-S1
- Formaldéhyde E1
- Résistance au glissement DS

Autre données techniques

- Gestion durable de la forêt: PEFC certifié
- Étiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils: A+
- CARB: Phase II
- Chauffage au sol: pour les instructions d'installation spécifiques, consultez www.berryalloc.com
- Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Endurance: 0,11 m² K/W

Garantie et entretien

- Garantie résidentielle A vie
- Garantie commerciale 5 années
- Conditions de garantie consultez www.berryalloc.com
- Entretien en utilisation consultez www.berryalloc.com

